

# ООО «Эмаль Плюс»

150064, г. Ярославль, ул. Промышленная, д. 1 стр. 6 офис 108; (4852)66-42-00

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

### Эмаль ХВ-785

ГОСТ 7313-75

Партия № 356

Дата изготовления 01.06.2021

Вес 100 кг

Цвет серый

Наименование показателей	Требования ГОСТ	Фактически
1. Внешний вид пленки эмали	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную, без расслоения, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность	Соотв.
2. Цвет покрытия	По образцу цвета, согласованному с заказчиком	серый
3. Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ , с.	30-60	Соотв.
4. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	40	Соотв.
5. Время высыхания пленки до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ , ч., не более	1	1
6. Укрывистость высушенной пленки, г/м <sup>2</sup> , не более	115-145	Соотв.
7. Адгезия пленки, балл, не более	2	2
8. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	1
9. Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3, условные ед., не менее	0,15	0,15
10. Степень перетира, мкм, не менее	45	Соотв.
11. Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее	50	50
12. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ , ч, не менее	8	8
13. Устойчивость к воздействию переменных температур, циклы, не менее	10	10
14. Морозостойкость покрытия, циклы, не менее	50	50

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления