

ООО «Эмаль Плюс»

150064, г.Ярославль, ул.Промышленная, д. 1 стр.6 офис 108; (4852)66-42-00

Партия № 6472/21

Масса нетто 1000 кг

Дата изготовления

17.07. 2021 г

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Эмаль ЭП-140 в комплекте с отвердителем ГОСТ 24709-81

Цвет Серый

№ п/п	Наименование показателя	Норма для марки	Результат анализа
1	Цвет покрытия эмали	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами цвета или контрольными образцами.	Соответствует
2	Внешний вид покрытия	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность	Соответствует
3	Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более	2	2
4	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (ВЗ 4) при температуре	13-19	15
5	Массовая доля нелетучих веществ, %, не более	48±3	50
6	Степень перетира, мкм, не более	40	40
7	Укрывистость высушенной пленки, г/м², не более	120	100
8	Время высыхания до степени 5, ч, не более	6	Соответствует
9	Адгезия пленки, баллы, не более	не более 1	1
10	Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные ед., не менее для эмали	0,5	0,6

Примечание: Изменение вязкости и образование осадка при хранении продукции не является браковочным показателем. Материал токсичен, огнеопасен, упаковка герметичная. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: соответствует ГОСТ 24709-81

Начальник отдела
технического контроля
Красок



(Пугачев А.В.)